



MARINE STRIP

FARB- und ANTIFOULING-ENTFERNER

Eigenschaften

- lösungsmittelfrei – aromatenfrei – keine toxischen Dämpfe
- FCKW-frei
- paraffinfrei, aber verdunstet nicht – muss nicht abgedeckt werden
- nicht brennbar – biologisch abbaubar – 100% wasserlöslich
- mit Farbindikator zur Überwachung der Aktivität
- entfernt bis zu 8 Farbschichten in einem Arbeitsgang
- dringt tief ein bis in die Poren
- gelartige Konsistenz für vertikales Arbeiten
- enthält Natriumhydroxid (Natronlauge) = traditionelles Farbfenternungsmittel
- greift Fugendichtungsmaterial, Gelcoats und andere harte Kunststoffe (Duroplaste) nicht an

Einsatzgebiete

- innen und außen, horizontal und vertikal
- für einkomponentige Farben und Lacke, wie: Alkydlacke (auch PU-verstärkt), Acryllacke, Grundierungen, Klarlacke, Lacke, Lasuren, Teaköl, Antifouling
- hervorragend geeignet für schwer zugängliche Bereiche
- optimal für große Oberflächen, da **MARINE STRIP** nicht eintrocknet und lange aktiv bleibt

Charakteristik

Kurzbeschreibung	lösungsmittelfreier Farbfenterner - Antifoulingentferner
Aussehen	beige - hellbraun
Lösungsmittel	Wasser
spez. Gewicht bei 18°C	ca. 1,22 g/cm ³
Gebindegrößen	1 Liter, 2,5 Liter
Lagerfähigkeit	6 Monate
Lagerbedingungen	frostfrei im verschlossenen Originalgebinde; nicht in Metallgebinde umfüllen
Flammpunkt	nicht entflammbar
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt
Eignung	entfernt einkomponentige Anstriche von: Holz, Metall, GFK, Gelcoat und anderen Hart-Kunststoffen, mineralischen Untergründen, nicht geeignet für Einbrennlacke, Chlorkautschuk-Farben und 2-komponentige oder chemisch vernetzende Anstriche
Verarbeitungsbedingungen	0°C bis 40°C; keine direkte starke Sonneneinstrahlung
Werkzeug	Spachtel, Pinsel und Bürste mit synthetischen Borsten (ohne Metallmanschette); Hochdruckreiniger
Verdünnung	je nach zu entfernendem Anstrichmaterial und Einsatzbereich mit bis zu 30% Wasser
Ergiebigkeit	0,5 bis 4 m ² / Liter, abhängig von der Stärke der Farbschicht
Einwirkzeit bei 20°C	15 Minuten bis 24 Stunden, abhängig vom Farb-Typ

Anwendung:

a. Vorbereitung

Bereiche, die nicht abgelaugt werden sollen, sorgfältig abdecken. Frischwasser bereitstellen, um **MARINE STRIP**-Spritzer umgehend von nicht zu behandelnden Flächen (vor allem Aluminium und Lackierungen) abzuwaschen. Handschuhe und Schutzbrille tragen (ÄTZEND).

b. Empfehlungen vor der Anwendung

erforderliche Auftragsmenge und Einwirkzeit sowie Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck durch Vorversuch auf Probefläche ermitteln. Gerbsäure- / tanninhaltige Hölzer wie Eiche oder Kastanie oder auch Teak werden bei Kontakt mit **MARINE STRIP** sehr dunkel, daher vor großflächiger Anwendung Ergebnis der sofort anschließenden Aufhellung mit **OWATROL DECK CLEANER** prüfen. Vorsicht bei Anwendung auf Furnieren und Intarsien: unbedingt Vorversuch !

c. Anwendung

Ausreichend dick auftragen und selbsttätig wirken lassen. Bei sehr glatten oder senkrechten Flächen erst in dünner Schicht vorlegen und leicht einwirken lassen, danach notwendige Schichtdicke aufbauen (ca. 0,5mm je Farbschicht). Im Falle einer Oberflächentrocknung leicht mit Wassernebel besprühen. Umschlagen des Farbindikators von beige auf braun zeigt das Ende der Aktivität an. Während des Vorganges mittels Spachtel den Fortschritt des Ablösevorganges prüfen. Auf Holzoberflächen nicht länger als nötig einwirken lassen. Gelöste Anstriche mit viel Frischwasser und Spachtel und Bürste (oder Hochdruckreiniger mit max. 60 bar) abwaschen. Holz wird durch **MARINE STRIP** dunkler und muss SOFORT nach dem Entfernen mit **OWATROL DECK CLEANER** neutralisiert und aufgehellt werden. Ein späteres Aufhellen verläuft oft nur noch unvollständig. Eine Neutralisation wird auch auf allen anderen Flächen empfohlen, vor allem vor nachfolgenden Neu-Beschichtungen.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS-TEMPERATUR	EINWIRKZEIT	WERKZEUGE REINIGEN MIT
4 m ² /l	Pinzel, Spachtel Handschuhe, Bürste Hochdruckreiniger	+40°C +0°C	5 min ↓ 24 Std.	WASSER

Stand: April 2011

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – FRANCE Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.durieu.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 – 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 – 7540-0 Fax: 04193 – 7540-10 info@innoskins.de www.innoskins.de
--	---