




# SOLID COLOR STAIN

## DAUERHAFT DECKENDER HOLZANSTRICH

<b>Produktbeschreibung</b>	Öl-Acryl-Gemisch mit sehr hohem Haftvermögen sowie sehr guter Verarbeitbarkeit und Deckkraft.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sehr gute Haftung auf porösen und sogar nicht porösen Untergründen.</li> <li>• Außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil.</li> <li>• Extra hohe Deckkraft - oft ist ein einziger Anstrich ausreichend.</li> <li>• Erhältlich in 5 vorgefärbten Farbtönen, 3 Basis-Farbtöne ermöglichen die Einfärbung im Wunschfarbton.</li> <li>• Maximale Haftung auf Holz (5 bzw. 15 Jahre Materialgarantie gegen Abblättern) und auf Stein.</li> </ul>
<b>Einsatzgebiete</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Untergründen im Außenbereich: Holzfassaden, Holzverkleidungen, Holzterrassen, Holzfliesen, Holzzäune, Sichtschutzwände, Gartenmöbel, Holztore, Pergolas, Carports.</li> <li>• Holzhäuser, Holzgartenhäuser.</li> <li>• Schaukeln, Rutschen, Sandkisten.</li> <li>• Mauerwerk, Betonwände.</li> <li>• Beton-Bodenplatten, Treppen.</li> <li>• Renovierung bereits gestrichener Flächen auf festhaftenden Altlacken und -lasuren.</li> <li>• Farbige Gestaltung schwieriger Untergründe: PVC, kreidende Flächen, Metalle.</li> </ul>
<b>Vorbereitung</b>	Deckel an der eingekerbten Stelle vorsichtig öffnen, damit ein luftdichtes Wieder-Verschließen möglich ist. Material sorgfältig aufrühren, mehrere Gebinde für absolute Farbgleichheit untereinander vermischen. Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben und abdecken. Untergrund muss sauber, fett- und wachsfrei, trocken und tragfähig sein.
<b>Empfehlungen vor der Anwendung</b>	Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird eine Vorbehandlung mit NET-TROL®* vorgenommen, um die langjährige Haftung zu ermöglichen. Äste sowie metallische Stellen werden punktuell mit SOLID COLOR STAIN vorbehandelt.
<b>Anwendung</b>	SOLID COLOR STAIN wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle, Streichpad oder Airless-Spritzpistole bei 125 bis 140 bar (mit Pinsel anschließend verschliffen) aufgetragen. SOLID COLOR STAIN wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Sollte ein zweiter Anstrich nötig sein, ist eine Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden erforderlich.
<b>Pflege und Instandhaltung</b>	Bei Bedarf mit Wasser reinigen. Auffrischungsanstriche können direkt ohne Anschleifen auf den sauberen Altanstrich mit SOLID COLOR STAIN erfolgen.
<b>Eigenschaften</b>	<p><b>Aussehen:</b> Matt.  <b>Bindemittel:</b> Acryl- und Alkydharze.  <b>Dichte (bei + 20°C):</b> 1.15 ± 0.05.  <b>Feststoffgehalt:</b> 48% ± 2.  <b>Flammpunkt:</b> Nicht als brennbar klassifiziert.  <b>Verpackungen:</b> 1 l, 2,5 l, 20 l (bei den Basis-Farbtönen: 1 l, 2,5 l, 10 l).  <b>Farbtöne:</b></p>  <p>Und 3 Basis-Farbtöne: Pastel base, Middletone, Deeptone</p> <p><b>Haltbarkeit:</b> Mindestens 1 Jahr in der ungeöffneten Originalverpackung.  <b>Aufbewahrung:</b> Geschützt vor Frost und höheren Temperaturen.  <b>Aussehen in der Dose:</b> Flüssigkeit.  <b>Werkzeuge:</b> Bürste, Rolle, Spritzpistole.  <b>Verdünnung:</b> Nicht verdünnen. Gebrauchsfertig.  <b>Reinigung der Werkzeuge:</b> Wasser und Seife.  <b>Verarbeitungsbedingungen:</b> Nicht bei einer Luft- und Holztemperatur unter +10°C oder über +30°C verarbeiten.  <b>Ergiebigkeit:</b> 8 bis 10 m<sup>2</sup>/l.  <b>Einwirkzeit bei 20°C:</b> 24/48 Stunden.  <b>VOC (Richtlinie 2004/42/EG):</b> Max. 129 g/l.  <b>Sicherheit:</b> Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und die Texte auf der Verpackung, die geltendem Recht entsprechen.</p>
<b>Stand</b>	Juli 2012

\* Gleicher Hersteller



Alle hier gegebenen Informationen haben lediglich informativen Charakter und entbinden den Anwender nicht von der Verantwortung, Eignung, Verwendbarkeit und Anwendung zu überprüfen.  
12/13 - RCSTours 331 998 484